

# Re;エコ UC#8730

～ エポキシ変性アルキド樹脂系下塗り塗料 / 1液タイプ ～

- 有機溶剤中毒予防規則非該当
- 特定化学物質障害予防規則非該当
- PRTR法非該当
- 鉛・クロムフリー塗料

## ■特徴

- 1) 【環境対応塗料】  
従来の溶剤系塗料には無い有機則、特化則、PRTRに該当しない環境対応型塗料です。
- 2) 【高防錆】  
1液形塗料で使いやすく、高い防錆性を有します。
- 3) 【ノンサンディングタイプ】  
上塗り塗料の光沢や鮮鋭性を損ねません。
- 4) 【幅広い上塗り適性】  
フタル酸系～2液形ウレタン系まで幅広い上塗りに適用します。
- 5) 【調色対応可能】  
お客様のご要望にあわせた色をご提供できます。

## ■使用方法

塗装方法	ハケ・ローラー	エアスプレー	エアレススプレー
気象	温度5℃以上 湿度80%以下		
素地調整	ディスクサンダー、ワイヤーブラシ、スクレーパーなどでサビや黒皮を除去する。油脂分やグリス、ほこり等の付着物や水分は完全に除去し、塗装面を清浄にする		
希釈シナー	速乾：カナエTXFシナー F 標準：カナエTXFシナー N		
希釈率	5～10%	25～35%	10～20%
理論塗布量	70～100 g/m <sup>2</sup>		
標準膜厚	(Dry) 25～35 μm		
標準塗装回数	1回		

\* カナエTXFシナーは有機則、PRTR非該当です。

## ■用途

一般鋼材、建築機械、工作機械、農業機械の下塗り  
居室内外部の鉄部への下塗り用

## ■適用上塗り

Re;エコ TC#ホープフル  
ネオカナエマリンFE、ネオカナエスーパークイック  
リルカ#54、ウレテックス#800など  
※ビニル系塗料は避けて下さい。

## ■塗料性状

色	各色
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	1.32
引火点 (°C)	25
有機溶剤中毒予防規則	非該当
消防法区分	第2石油類
荷姿	4kg、16kg

\* 上記の塗料性状の数値は標準を示すものであり、色やロウト等により変動があります。

## ■乾燥時間

温度	5℃	20℃	30℃
指触乾燥	30分	20分	10分
半硬化乾燥	2時間	1時間	1時間以内
重ね塗り乾燥	3時間	1.5時間	1時間

\* 乾燥時間は目安であり、性能を保証するものではありません。  
膜厚、湿度などの塗料・乾燥条件によって変動があります。

## ■使用上の注意

- 1) 本来の用途以外には使用しないでください。
- 2) 塗料を使用する前には十分に攪拌し、均一にしてからご使用ください。
- 3) 塗料を取り扱う際には、必ず保護具を着用し皮膚や目に接触しない様にしてください。
- 4) 塗装は換気の良い場所で行ってください。
- 5) 塗装する際には、火気や静電気の発生源となるものを避けてください。
- 6) 熱/火花/炎/高温のもの様の着火源から遠ざけてください。
- 7) 保管する場合は、空気に接触しないように容器を密封してください。
- 8) 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気を吸い込まない様にしてください。
- 9) 飲み込んだ場合、口を多量の水ですすいだ後、医師に連絡してください。
- 10) 皮膚に付いた場合、多量の水と石鹸で洗ってください。
- 11) 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当を受けてください。
- 12) 眼に入った場合、多量の水で十分に洗い流した後、直ぐに医師の診断を受けてください。
- 13) 塗装前に塗装対象の材質に合わせた下地処理を行ってください。
- 14) 塗料を塗る際には、薄く均等に塗布しムラの無いようにしてください。
- 15) 塗料の乾燥時間や硬化時間を守ってください。
- 16) 降雨、降雪のおそれがある場合、強風時は塗装を避けてください。
- 17) 自然発火や引火の危険性があるので、塗料が付着したウエスや塗料カス、スプレーダスト等は、廃棄するまで必ず水に浸けておいてください。
- 18) 使用期限の切れた塗料は使用しないでください。
- 19) 容器に記載の注意事項を守ってください。
- 20) 詳細な安全情報についてはSDSをご参照ください。
- 21) 製品の改良により内容を変更する場合があります。